

ISOVER KB-041

Минеральный утеплитель на основе кварца
ТУ 23.99.19-002-56846022-2017



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ISOVER KB-041 – насыпной минеральный утеплитель на основе кварца. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ненагружаемая теплозвукоизоляция стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок, чердачных перекрытий, скатной кровли и мансард при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200 °С.

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат на соответствие технического регламенту №123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р.
- Декларация о соответствии ГОСТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность утепления труднодоступных мест и конструкций, имеющих профилированное металлическое основание.
- Отсутствие «мостиков холода».
- Высокая производительность монтажных работ по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
- Возможность монтажа дополнительного слоя изоляции без перерыва в эксплуатации здания.
- Безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность при температуре (283±2)K (10±2)°С, λ_{10} , не более	Вт / (м • К)	0,041	ГОСТ 31925
Содержание органических веществ, не более	% по массе	6	ГОСТ 31430
Влажность, не более	% по массе	1	ГОСТ 17177
Средний диаметр волокна, не более	мкм	6	ГОСТ 17177
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244

ISOVER KB-041

Минеральный утеплитель на основе кварца
ТУ 23.99.19-002-56846022-2017



УПАКОВКА

Материал ISOVER KB-041 может быть упакован следующим способом:

Единичные упаковки

Материал компрессионно сжат и упакован в термоусадочную пленку.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.



При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде.

Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Материал	Геометрические размеры упаковки, мм			Вес упаковки, кг
	Высота	Ширина	Длина	
KB-041	400	450	800	23кг (+2/-0)